



جدول العناية بالأحجار الكريمة

سلامة التنظيف بالموجات فوق الصوتية والبخار، والصلادة، وما لا يحتمله كل حجر، لـ 25 حجرًا كريمةً. وفق إرشادات العناية الصادرة عن GIA.

الطريقة الآمنة (GIA)		الحفظ		
ماء فاتر بالصابون وفرشاة ناعمة		واحفظ القطع كلًا على حدة في أكياس ناعمة أو علب مقسّمة: فالألماس والكوراندوم يخدشان الأحجار والمعادن الأليّن. وانزع الخواتم عند العمل اليدوي الشاق، واطلب فحص المخالب، فالطقم المهترئ قد يُفقد الحجر.		
لا موجات فوق صوتية ولا بخار				
الزمرّد، الأوبال، اللؤلؤ، التنزانيت، الفيروز				
الحجر	موس	فوق صوتي	البخار	ملاحظات
الألماس	10	يحذر	يحذر	ينصح GIA بتجنّب المنطّفات بالموجات فوق الصوتية وبالبخار في المنزل لأن الاهتزاز قادر على إرخاء التراكيب؛ والصاغة يفحصون القطع أولاً.
الياقوت (غير معالج أو مسخّن)	9	آمن	آمن	آمن كذلك للأحجار المنتشر فيها العنصر في الشبكة. ومسحوق حمض البوريك يحفر حتى الكوراندوم غير المعالج.
الياقوت (محمّش بالزجاج)	9	يُجنب	يُجنب	GIA: الزجاج عالي الرصاص تغيّره مواد كيميائية خفيفة كعصير الليمون، فالياقوت المملوء الشقوق أو المملوء التجاويف أو المصبوغ يُمسح بقطعة قماش مبللة فقط.
الياقوت الأزرق (غير معالج أو مسخّن)	9	آمن	آمن	أحجار الياقوت الأزرق المحشوة الشقوق أو المحشوة التجاويف أو المصبوغة ينبغي تنظيفها بقماش مبلّل فقط.
الأكسندريت	8.5	آمن	آمن	يصنّف GIA الطريقتين آمنتين في المعتاد؛ واستعمل الماء الفاتر بالصابون وحده إن كانت الشقوق قد حُشيت.
السبينل	8	يحذر	يحذر	آمن في المعتاد، لكن الشقوق قد تكون مشكلة؛ والأحجار النادرة المحشوة الشقوق تحتاج إلى ماء بالصابون أو قماش مبلّل.
التوباز	8	يُجنب	يُجنب	الانفصام القاعدي يجعله عرضة للانشقاق؛ وتغيّرات الحرارة الحادة قادرة على كسره. والتوباز المطلي يحتاج إلى تنظيف لطيف.
الزمرّد	7.5–8	يُجنب	يُجنب	معظم أحجار الزمرّد محشوة الشقوق؛ والاهتزاز قادر على تسوية الشقوق، والبخار قادر على سحب الزيوت أو الراتينجات.
الأكوامارين	7.5–8	يحذر	يحذر	آمن في المعتاد إلا إذا كان في الحجر شوائب سائلة أو شقوق؛ والأحجار النادرة المحشوة الشقوق تحتاج إلى ماء بالصابون فقط.
المورغانيت	7.5–8	يحذر	يحذر	آمن في المعتاد إلا إذا كان في الحجر شوائب سائلة أو شقوق؛ وتجنّب الحرارة.
التورمالين	7–7.5	يُجنب	يُجنب	الحرارة العالية قادرة على تغيير اللون، وتغيّر الحرارة المفاجئ قادر على تشقيقه.
الجمشت	7	يحذر	يُجنب	الموجات فوق الصوتية آمنة في المعتاد إلا في الأحجار المصبوغة أو المحشوة الشقوق؛ والحرارة المفاجئة قادرة على تشقيقه.
السيترين	7	يحذر	يُجنب	الموجات فوق الصوتية آمنة في المعتاد إلا في الأحجار النادرة المصبوغة أو المحشوة؛ ويقول GIA إن السيترين لا ينبغي تسخينه.
الجارنت	6.5–7.5	يحذر	يُجنب	الموجات فوق الصوتية آمنة في المعتاد إلا إذا كان الحجر متشقّقًا؛ والبخار غير موصى به لأيّ جارنت.
الزبرجد	6.5–7	يُجنب	يُجنب	الحرارة السريعة أو غير المتساوية قادرة على تشقيقه؛ وحمض الكبريتيك، والعرق الحمضي على مدى الزمن، يهجمانه.
الكونزيت	6.5–7	يُجنب	يُجنب	انفصام تام في اتجاهين؛ واللون قد يبهت مع الحرارة الممتدة أو الضوء القوي.
اليشم (الجاديت، النفريت)	6–7	يحذر	يحذر	آمن لليشم غير المعالج؛ واليشم المصبوغ أو المبيّض أو المشرّب أو المطلي ينبغي ألا يُنظّف إلا بالماء الفاتر بالصابون.
الزركون	6–7.5	يُجنب	يُجنب	أهشّ من الياقوت الأزرق؛ والحرارة قادرة على تغيير اللون، وبعض الأحجار المعالجة بالحرارة تعود إلى حالتها في الضوء القوي.
التنزانيت	6–7	يُجنب	يُجنب	يقول GIA إنه غير موصى به قطعًا؛ فله انفصام وصلابته متوسطة إلى ضعيفة، وهو حساس لتغيّر الحرارة المفاجئ.
حجر القمر	6–6.5	يُجنب	يُجنب	يقول GIA إنه غير موصى به قطعًا؛ فله اتجاهان للانفصام، والحرارة أو تغيّرها المفاجئ قادر على كسره.
الأوبال	5–6.5	يُجنب	يُجنب	الماء الفاتر بالصابون هو الطريقة الآمنة الوحيدة؛ والحرارة أو تغيّرها المفاجئ قادر على إحداث تشققات شعرية أو شقوق.
الفيروز	5–6	يُجنب	يُجنب	لا بخار ولا موجات فوق صوتية قطعًا؛ والحرارة والمذيبات تضر الأسطح المعالجة، وزيت الجلد والمستحضرات تغيّر لونه.
اللازورد	5–6	يُجنب	يُجنب	تُدرج إرشادات التنظيف في 4Cs من GIA اللازورد بين الأحجار الحساسة للحرارة التي لا تُنظّف بالموجات فوق الصوتية؛ ماء دافئ بالصابون، مع اختبار الأحجار المصبوغة أولاً.
اللؤلؤ	2.5	يُجنب	يُجنب	يقول GIA لا قطعًا؛ فالأحماض في العطر والمستحضرات والعرق تضره. وامسحه بقماش ناعم بعد اللبس.
الكهرمان	2–2.5	يُجنب	يُجنب	تقول إرشادات 4Cs من GIA إن الكهرمان لا يوضع في جهاز التنظيف بالموجات فوق الصوتية؛ ماء دافئ وصابون خفيف فقط. والضوء يُعتمه والمواد الكيميائية تضره.