

Памятка по уходу за камнями

Ультразвук и пар, твёрдость и то, чего не выносит каждый камень, для 25 камней. По рекомендациям GIA по уходу.

УЛЬТРАЗВУК И ПАР

- БЕЗОПАСНО

Обычно безопасно для этого камня.
- ОСТОРОЖНО

Зависит от конкретного камня. Прочтите примечание.
- ИЗБЕГАТЬ

Не рекомендуется.

Наша схема, выведенная из формулировок GIA

БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ (GIA)

Тёплая мыльная вода и мягкая щётка

БЕЗ УЛЬТРАЗВУКА И ПАРА

Изумруд, опал, жемчуг, танзанит, бирюза

ХРАНЕНИЕ

Храните украшения по отдельности, в мягких мешочках или в коробках с перегородками: алмаз и корунд царапают более мягкие камни и металлы. Снимайте кольца перед тяжёлой ручной работой и проверяйте крапаны, ведь изношенная закрепка способна отпустить камень.

КАМЕНЬ	МООСА	УЛЬТРАЗВУК	ПАР	ПРИМЕЧАНИЯ
Алмаз	10	ОСТОРОЖНО	ОСТОРОЖНО	GIA не советует ультразвуковую и паровую чистку дома, потому что колебания способны ослабить закрепку; ювелиры сперва осматривают изделие.
Рубин (необработанный или нагретый)	9	БЕЗОПАСНО	БЕЗОПАСНО	Безопасно и для камней после решёточной диффузии. Порошок борной кислоты разъедает даже необработанный корунд.
Рубин (заполненный стеклом)	9	ИЗБЕГАТЬ	ИЗБЕГАТЬ	GIA: высокосвинцовое стекло меняют даже такие слабые вещества, как лимонный сок, поэтому рубину с заполненными трещинами или полостями и окрашенному, только влажная салфетка.
Сапфир (необработанный или нагретый)	9	БЕЗОПАСНО	БЕЗОПАСНО	Сапфиры с заполненными трещинами и полостями или окрашенные следует чистить только влажной салфеткой.
Александрит	8.5	БЕЗОПАСНО	БЕЗОПАСНО	GIA относит оба способа к обычно безопасным; при заполненных трещинах используйте только тёплую мыльную воду.
Шпинель	8	ОСТОРОЖНО	ОСТОРОЖНО	Обычно безопасно, но трещины могут стать бедой; редкие камни с заполненными трещинами требуют мыльной воды или влажной салфетки.
Топаз	8	ИЗБЕГАТЬ	ИЗБЕГАТЬ	Базальная спайность делает его склонным к раскалыванию; резкие перепады температуры способны его разбить. Топазу с покрытием нужна мягкая чистка.
Изумруд	7.5–8	ИЗБЕГАТЬ	ИЗБЕГАТЬ	У большинства изумрудов трещины заполнены; колебания способны трещины расширить, а пар вытянуть масла или смолы.
Аквамарин	7.5–8	ОСТОРОЖНО	ОСТОРОЖНО	Обычно безопасно, если в камне нет жидких включений или трещин; редким камням с заполненными трещинами нужна только мыльная вода.
Морганит	7.5–8	ОСТОРОЖНО	ОСТОРОЖНО	Обычно безопасно, если в камне нет жидких включений или трещин; избегайте нагрева.
Турмалин	7–7.5	ИЗБЕГАТЬ	ИЗБЕГАТЬ	Сильный нагрев способен изменить цвет, а резкий перепад температуры дать трещину.
Аметист	7	ОСТОРОЖНО	ИЗБЕГАТЬ	Ультразвук обычно безопасен, кроме окрашенных камней и камней с заполненными трещинами; резкий нагрев способен дать трещину.
Цитрин	7	ОСТОРОЖНО	ИЗБЕГАТЬ	Ультразвук обычно безопасен, кроме редких окрашенных или заполненных камней; GIA указывает, что цитрин нагревать не следует.
Гранат	6.5–7.5	ОСТОРОЖНО	ИЗБЕГАТЬ	Ультразвук обычно безопасен, если камень не треснут; пар не рекомендуется ни для одного граната.
Перидот	6.5–7	ИЗБЕГАТЬ	ИЗБЕГАТЬ	Быстрый или неравномерный нагрев способен дать трещину; его разъедают серная кислота и, со временем, кислый пот.
Кунцит	6.5–7	ИЗБЕГАТЬ	ИЗБЕГАТЬ	Совершенная спайность в двух направлениях; цвет способен выцвести от долгого нагрева или яркого света.
Жад (жадеит, нефрит)	6–7	ОСТОРОЖНО	ОСТОРОЖНО	Безопасно для необработанного жада; окрашенному, отбелённому, пропитанному или покрытому жаду нужна только тёплая мыльная вода.
Циркон	6–7.5	ИЗБЕГАТЬ	ИЗБЕГАТЬ	Хрупче сапфира; нагрев способен изменить цвет, а часть нагретых камней возвращается к прежнему цвету на ярком свету.
Танзанит	6–7	ИЗБЕГАТЬ	ИЗБЕГАТЬ	GIA указывает, что это не рекомендуется никогда; спайность и посредственная или низкая вязкость, чувствителен к резкой смене температуры.
Лунный камень	6–6.5	ИЗБЕГАТЬ	ИЗБЕГАТЬ	GIA указывает, что это не рекомендуется никогда; две плоскости спайности, а нагрев или резкая смена температуры способны его разрушить.
Опал	5–6.5	ИЗБЕГАТЬ	ИЗБЕГАТЬ	Единственный безопасный способ, это тёплая мыльная вода; нагрев или резкая смена температуры вызывают сетку трещин или разломы.
Бирюза	5–6	ИЗБЕГАТЬ	ИЗБЕГАТЬ	Никогда ни пара, ни ультразвука; нагрев и растворители портят обработанную поверхность, а кожное сало и косметика её обесцвечивают.
Лазурит	5–6	ИЗБЕГАТЬ	ИЗБЕГАТЬ	Рекомендации GIA 4Cs по чистке относят лазурит к чувствительным к нагреву камням, которые нельзя чистить ультразвуком; тёплая мыльная вода, окрашенные камни сперва пробуют.
Жемчуг	2.5	ИЗБЕГАТЬ	ИЗБЕГАТЬ	GIA указывает, что никогда; его портят кислоты духов, косметики и пота. После носки протирайте мягкой тканью.
Янтарь	2–2.5	ИЗБЕГАТЬ	ИЗБЕГАТЬ	По рекомендациям GIA 4Cs янтарь нельзя класть в ультразвуковую ванну; только тёплая вода и мягкое мыло. От света он темнеет, от химикатов страдает.