

宝石保养表

25 种宝石的超声波与蒸汽清洗安全性、硬度，以及每种宝石不能承受的情况。依据 GIA 的保养指引。

超声波与蒸汽清洗			安全方法（GIA）		存放 首饰应分开存放在软袋或带隔层的盒子里：钻石和刚玉会划伤较软的宝石和金属。 做重体力活时应摘下戒指，并检查镶爪，因为磨损的镶口会让宝石脱落。
[安全] 对这种宝石通常安全。			温肥皂水与软毛刷		
[谨慎] 取决于具体的那颗宝石。请先看备注。			不可超声波或蒸汽		
本书的划分，由 GIA 表述对应而来			祖母绿、欧泊、珍珠、坦桑石、绿松石		
宝石	摩氏硬度	超声波清洗	蒸汽清洗	备注	
钻石	10	[谨慎]	[谨慎]	GIA 不建议在家中使用超声波和蒸汽清洗机，因为振动会使镶口松动；珠宝商会先检查作品。	
红宝石（未处理或经热处理）	9	[安全]	[安全]	对晶格扩散处理的宝石同样安全。硼酸粉即便对未经处理的刚玉也会产生蚀痕。	
红宝石（玻璃充填）	9	避免	避免	GIA：高铅玻璃会被柠檬汁一类温和的化学品改变，因此裂隙充填、空洞充填或染色的红宝石只可用湿布擦拭。	
蓝宝石（未处理或经热处理）	9	[安全]	[安全]	经裂隙充填、孔洞充填或染色的蓝宝石只可用湿布清洁。	
变石	8.5	[安全]	[安全]	GIA 认为两者通常都安全；若裂隙经过充填，则只用温肥皂水。	
尖晶石	8	[谨慎]	[谨慎]	通常安全，但裂隙可能成为问题；少见的裂隙充填宝石需用肥皂水或湿布。	
托帕石	8	避免	避免	底面解理使它容易裂开；剧烈的温度变化可能把它弄碎。镀膜托帕石需轻柔清洁。	
祖母绿	7.5–8	避免	避免	多数祖母绿经过裂隙充填；振动会使裂隙加重，蒸汽会把油或树脂抽出。	
海蓝宝石	7.5–8	[谨慎]	[谨慎]	除非宝石含有液态包裹体或裂隙，否则通常安全；少见的裂隙充填宝石只可用肥皂水。	
摩根石	7.5–8	[谨慎]	[谨慎]	除非宝石含有液态包裹体或裂隙，否则通常安全；应避免受热。	
碧玺	7–7.5	避免	避免	高温会改变颜色，骤然的温度变化会使它开裂。	
紫晶	7	[谨慎]	避免	除染色或裂隙充填的宝石外，超声波通常安全；骤然受热会使它开裂。	
黄晶	7	[谨慎]	避免	除少见的染色或充填宝石外，超声波通常安全；GIA 指出黄晶不应受热。	
石榴石	6.5–7.5	[谨慎]	避免	除非宝石有裂隙，否则超声波通常安全；任何石榴石都不建议用蒸汽。	
橄榄石	6.5–7	避免	避免	急剧或不均匀的受热会使它开裂；硫酸会侵蚀它，酸性汗液日久也会。	
紫锂辉石	6.5–7	避免	避免	两个方向上具完全解理；长时间受热或强光照射会使颜色褪去。	
玉（翡翠、软玉）	6–7	[谨慎]	[谨慎]	对未经处理的玉是安全的；经染色、漂白、充填或镀膜的玉只可用温肥皂水。	
锆石	6–7.5	避免	避免	比蓝宝石更脆；受热会改变颜色，某些经热处理的宝石在强光下会回复原色。	
坦桑石	6–7	避免	避免	GIA 表示绝不建议使用；它有解理，韧性中等偏差，对骤然的温度变化敏感。	
月光石	6–6.5	避免	避免	GIA 表示绝不建议使用；它有两个解理方向，受热或骤然的温度变化会使它碎裂。	
欧泊	5–6.5	避免	避免	温肥皂水是唯一安全的方法；受热或骤然的温度变化会引起龟裂或开裂。	
绿松石	5–6	避免	避免	绝不可用蒸汽或超声波；热和溶剂会损伤经处理的表面，皮肤油脂和化妆品会使它变色。	
青金石	5–6	避免	避免	GIA 的 4Cs 清洗指引把青金石列为不可超声波清洗的热敏感宝石；用温肥皂水，染色宝石须先行试验。	
珍珠	2.5	避免	避免	GIA 表示绝不可用；香水、化妆品和汗液中的酸会损伤它。佩戴后用软布擦拭。	
琥珀	2–2.5	避免	避免	GIA 的 4Cs 指引指出，琥珀不可放入超声波清洗机；只可用温水和温和的肥皂。光照会使其变深，化学品会损坏它。	